



BACHL A8 Abdeckplatte

- › Holzfaserdämmplatte produziert nach DIN EN 13986 und DIN EN 13171
- › Verwendetes Holz stammt aus bewirtschafteten Wäldern
- › Zertifiziert gemäß den Richtlinien des FSC®
- › Laufende Güteüberwachung



BACHL A8 Abdeckplatte

Holzfaserdämmplatte produziert nach DIN EN 13986 und DIN EN 13171 mit laufender Güteüberwachung. Das verwendete Holz stammt aus vorbildlichen bewirtschafteten Wäldern und ist unabhängig zertifiziert gemäß den Richtlinien des Forest Stewardship Council® (FSC® Deutschland).

Eigenschaften	BACHL A8 Abdeckplatte		
Kantenausbildung	stumpf		
Elementmaße [mm]	1.200 x 1.000		
Plattendicke [mm]	8		
Technische Daten			
Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert [W/(mK)]	0,050		
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/(mK)]	0,048		
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	Euroklasse E		
R-Wert [m ² K/W]	0,15		
Rohdichte [kg/m ³]	230		
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ -Wert	5		
sd-Wert [m]	0,04		
Druckspannung $\sigma_{10\%}$ [N/mm ²]	≥ 0,10		
Druckfestigkeit [kPa]	≥ 100		
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	≥ 10		
Abfallschlüssel (EAK)	030105 / 170201		
Gewicht [kg/m²]	Stück/Palette	m²/Palette	Gewicht/ Palette [kg]
2,00	138	165,6	ca. 350

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Stand März 2013.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden sie unter: www.bachl.de

Dämmstoff-Hotline: +49(0)8582-809-350

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG;

Bachl Dämmtechnik GmbH & Co. KG

www.bachl.de e-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.