

Bauder Burkolit V

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	Bitumen Voranstrich auf Lösemittelbasis (nicht für Innenräume geeignet)
	Kaltstreich- roll und –spritzbar
	Entspricht DIN 18195 - 2
Artikel Nummer	7504 0000

Lieferform	Hobbock 30 l
Lagerfähigkeit	6 Monate bei + 5°C bis + 60°C im geschlossene Gebinde
Mindestverarbeitungstemperatur	+5°C
Basis	Lösemittelhaltiges Bitumen
Konsistenz	Flüssig
Bitumengehalt	ca. 30 Gew. %
Produktkategorie nach CEPE Liste	Gruppe „g“, absperrende Grundbeschichtungsstoffe
Zulässiger Gehalt an VOC nach CEPE Liste	350 g/l
Max. Gehalt VOC im Produkt	350 g/l
Trocknungszeit bis Staubtrocken	ca. 3 Stunden
Verbrauch	ca. 300 g/m ²
Giscode	BBP 30

Bitumen Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen.

Bauder Burkolit V wird durch Rollen, Spritzen oder Streichen vollflächig auf den Untergrund aufgebracht. Der Untergrund muss ausreichend trocken und frostfrei (+5°C Oberfläche des Untergrundes und des Voranstriches) sein. Außerdem fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, etc.). Grate oder scharfkantige Unebenheiten sind zu beseitigen.

Nicht für Innenräume oder z.B. Baugruben geeignet, da lösemittelhaltig.